



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/02/2015 a 21/02/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DIVERSOS
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

048003

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12676

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000057017	2	FUNDACAO	21/02/15	21/03/15	28	125	30,5
				21/03/15	28		31,5
000057020	2	FUNDACAO	21/02/15	21/03/15	28	120	33
				21/03/15	28		33,9
000057022	2	FUNDACAO	21/02/15	21/03/15	28	125	32,9
				21/03/15	28		33,2
000057023	2	FUNDACAO	21/02/15	21/03/15	28	110	32,5
				21/03/15	28		30,2
000057026	2	FUNDACAO	21/02/15	21/03/15	28	120	30,4
				21/03/15	28		31,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/06/2015