



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/05/2015 a 06/05/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

049646

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11487

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	VIGAS E BLOCO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006911 6	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	120	30,2
				03/06/15	28		32,8
00006911 7	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	110	35
				03/06/15	28		33,3
00006911 8	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	120	30,5
				03/06/15	28		30,2
00006911 9	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	130	35,9
				03/06/15	28		33,9
00006912 0	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	120	36,1
				03/06/15	28		34,2
00006912 2	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	120	36,6
				03/06/15	28		35,9
00006912 4	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	110	32,3
				03/06/15	28		33,8
00006912 6	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	120	36,8
				03/06/15	28		35,6
00006912 8	2	VIGAS E BLOCO	06/05/15	03/06/15	28	120	33
				03/06/15	28		31,2
00006913 1	2	VIGAS, BLOCOS E LAJE	06/05/15	03/06/15	28	110	30,2
				03/06/15	28		30

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/04/2016