



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/06/2015 a 06/06/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

050413

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12658

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006955 9	2	LAJE	06/06/15	04/07/15	28	130	34,2
				04/07/15	28		34,6
00006956 0	2	LAJE	06/06/15	04/07/15	28	120	37,3
				04/07/15	28		38,2
00006956 2	2	LAJE	06/06/15	04/07/15	28	115	39,3
				04/07/15	28		37,5
00006956 3	2	LAJE	06/06/15	04/07/15	28	110	35,9
				04/07/15	28		37,8
00006956 4	2	LAJE	06/06/15	04/07/15	28	110	40,8
				04/07/15	28		42,4
00006956 6	2	LAJE	06/06/15	04/07/15	28	110	39,3
				04/07/15	28		39,7
00006956 7	2	LAJE	06/06/15	04/07/15	28	110	40
				04/07/15	28		41

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/08/2015