



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/08/2015 a 06/08/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

051875

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12658

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE E PILAR	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007030 0	2	LAJE E PILAR	06/08/15	03/09/15	28	120	43,4
				03/09/15	28		42,7
00007030 1	2	LAJE E PILARES	06/08/15	03/09/15	28	110	41,6
				03/09/15	28		41,2
00007030 2	2	LAJE	06/08/15	03/09/15	28	100	41,6
				03/09/15	28		43,3
00007030 6	2	LAJE E PILARES	06/08/15	03/09/15	28	120	45,3
				03/09/15	28		48,4
00007030 7	2	LAJE E PILARES	06/08/15	03/09/15	28	130	49,8
				03/09/15	28		46,8
00007030 8	2	LAJE E PILARES	06/08/15	03/09/15	28	130	39,1
				03/09/15	28		40,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/06/2016