



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/10/2015 a 21/10/2015

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

053251

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12658

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE DE GARAGEM	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007123 5	2	LAJE DE GARAGEM	21/10/15	18/11/15	28	125	42,2
				18/11/15	28		39,7
00007123 6	2	LAJE DE GARAGEM	21/10/15	18/11/15	28	130	41,3
				18/11/15	28		38,5
00007123 7	2	LAJE	21/10/15	18/11/15	28	140	41,7
				18/11/15	28		41,7
00007123 9	2	LAJE	21/10/15	18/11/15	28	140	41,6
				18/11/15	28		42,3
00007124 1	2	LAJE DE GARAGEM	21/10/15	18/11/15	28	115	44,4
				18/11/15	28		45,3
00007124 3	2	LAJE DE GARAGEM	21/10/15	18/11/15	28	130	46,2
				18/11/15	28		48,6
00007124 4	2	LAJE DE GARAGEM	21/10/15	18/11/15	28	130	39,9
				18/11/15	28		41,4
00007124 5	2	LAJE DE GARAGEM	21/10/15	18/11/15	28	120	39,2
				18/11/15	28		36,4
00007124 6	2	LAJE	21/10/15	18/11/15	28	140	34,1
				18/11/15	28		33,2
00007124 7	2	LAJE DE GARAGEM	21/10/15	18/11/15	28	120	41,9
				18/11/15	28		39,6
00007124 8	2	LAJE DE GARAGEM	21/10/15	18/11/15	28	120	41,1
				18/11/15	28		42,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/06/2016