



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/03/2016 a 07/03/2016

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

055661

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14142

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007327 1	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	120	40,3
				04/04/16	28		39,3
00007327 2	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	120	37,8
				04/04/16	28		40,7
00007327 3	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	125	40,2
				04/04/16	28		42,6
00007327 4	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	120	42,4
				04/04/16	28		39,3
00007327 5	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	125	43,9
				04/04/16	28		42,7
00007327 6	2	LAJE	07/03/16	04/04/16	28	130	41
				04/04/16	28		39,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/06/2016