



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/06/2016 a 03/06/2016

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

Contrato

AC6667

Certificado N°

056755

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13176

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006269 4	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	100	24,8
				01/07/16	28		40
00006269 5	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	100	22,7
				01/07/16	28		40
00006269 9	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	100	26,1
				01/07/16	28		42,2
00006270 0	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	125	26,3
				01/07/16	28		43,9
00006270 3	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	100	24,3
				01/07/16	28		35,9
00006270 4	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	110	24,2
				01/07/16	28		40,3
00006270 5	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	120	23,1
				01/07/16	28		36,8
00006270 8	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	110	22,9
				01/07/16	28		43,5
00006270 9	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	110	24
				01/07/16	28		35,2
00006271 0	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	110	24,5
				01/07/16	28		38,9
00006271 1	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	100	24,2
				01/07/16	28		40,4
00006271 3	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	100	20,2
				01/07/16	28		30
00006271 5	2	LAJE	03/06/16	08/06/16	05	100	20
				01/07/16	28		41,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/07/2016