



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/05/2016 a 16/05/2016

Cliente: ACTA ENGENHARIA LTDA  
Obra: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  
Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1333

**Contrato**

AC6667

**Certificado N°**

056885

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13527

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007438 5	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	45,6
				13/06/16	28		44,4
00007438 6	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	46,5
				13/06/16	28		46,8
00007438 7	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	44,6
				13/06/16	28		46,4
00007438 9	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	48,2
				13/06/16	28		50,7
00007439 1	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	44,4
				13/06/16	28		45,3
00007439 2	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	125	48,5
				13/06/16	28		47,7
00007439 3	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	49,2
				13/06/16	28		48,5
00007439 4	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	45,2
				13/06/16	28		47,4
00007439 6	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	44,6
				13/06/16	28		45,2
00007439 7	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	130	44
				13/06/16	28		45,1
00007439 8	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	130	45,4
				13/06/16	28		47,5
00007440 1	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	44,8
				13/06/16	28		45,2
00007440 3	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	130	44,1
				13/06/16	28		44,1
00007440 4	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	43,7
				13/06/16	28		44,3
00007440 5	2	LAJE	16/05/16	13/06/16	28	120	43,6
				13/06/16	28		45,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
12/07/2016