



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/05/2013 a 17/05/2013

Cliente: AFONSO FRANCA ENGENHARIA
Obra: DIVERSOS
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA, ICM 30,5

Contrato

038710

Certificado N°

000827

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08325

Lançamento: Bombeado


fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	-
				Areia Fina	1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
044253	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	120	26,7
044256	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	110	24,3
044261	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	120	28,2
044264	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	120	25,3
044267	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	32,8
044270	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	110	27,1
044273	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	120	30,5
044276	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	28
044278	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	120	25,1
044280	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	120	21,6
044282	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	110	26,6
044283	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	26,9
044284	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	26,8
044285	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	120	28,7
044286	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	110	27,7
044287	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	27,7
044288	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	22,8
044289	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	26,6
044290	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	24,5
044291	1	LAJE	17/05/13	24/05/13	7	100	25,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data

06/06/2013