



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/06/2016 a 08/06/2016

Cliente: AMF CONSTRUTORA LTDA
Obra: CURTINA
Endereço: RUA VALE ALEGRE

Contrato

062330

Certificado N°

057264

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12723

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP III - 40 - RS	130+/-20	CURTINA ARMADA 9.9850.8968	Natural	Brita	PL	
				Areia Gros	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006274 8	2	CURTINA ARMADA 9.9850.8968	08/06/16	06/07/16	28	160	26,4
				06/07/16	28		25,5
00006274 9	2	CURTINA ARMADA 9.9850.8968	08/06/16	06/07/16	28	160	25,8
				06/07/16	28		27
00006275 1	2	CURTINA ARMADA 9.9850.8968	08/06/16	06/07/16	28	160	25,1
				06/07/16	28		26,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/07/2016