



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/11/2016 a 17/11/2016

Cliente: AMF CONSTRUTORA LTDA
Obra: OBRA 137 - EXEC.OBRAS E SERV. NA POLIGONAL 02
Endereço: RUA JOSE MARTINS DA SILVA , S/N ----

Contrato

062426

Certificado N°

059571

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14477

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 130+/-20 | PAREDES | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00007695 7 | 2 | PAREDES | 17/11/16 | 15/12/16 | 28 | 150 | 31,7 |
| | | | | 15/12/16 | 28 | | 30 |
| 00007696 1 | 2 | PAREDES | 17/11/16 | 15/12/16 | 28 | 150 | 32,6 |
| | | | | 15/12/16 | 28 | | 30,2 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/12/2016