



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/09/2014 a 16/09/2014

Cliente: AMF ENGENHARIA E SERVICOS
Obra: 025-2012 CONST.UMEF HENRIQUE R
Endereço: RUA LIDOLPHA ANDERS, S/N //213

Contrato

044492

Certificado N°

044560

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11815

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	130+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita		
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000053549	2	FUNDACAO	16/09/14	14/10/14	28	140	25,5
				14/10/14	28		26,4
000053557	2	FUNDACAO	16/09/14	14/10/14	28	145	26,8
				14/10/14	28		29,5
000053560	2	FUNDACAO	16/09/14	14/10/14	28	140	28,3
				14/10/14	28		29,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

31/07/2017