



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/07/2012 a 27/07/2012

Cliente: BARBOSA E BARROS CONST. E  
Obra: OBRA NO ED PRAIA DO ROSA  
Endereço: RUA FORTUNADO ABREU GAGNO, 181- LT 28/30

**Contrato**

AC5623

**Certificado N°**

024739

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10961

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
055307	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	115	39,7
				24/08/12	28		37,8
055308	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	110	39,6
				24/08/12	28		40,2
055309	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	120	38,5
				24/08/12	28		40,5
055312	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	120	37,4
				24/08/12	28		36,5
055313	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	125	35,8
				24/08/12	28		37,5
055314	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	115	35,6
				24/08/12	28		34,6
055318	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	110	36,7
				24/08/12	28		35,9
055319	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	110	37
				24/08/12	28		36,7
055323	2	FUNDACAO	27/07/12	24/08/12	28	120	31,6
				24/08/12	28		32,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/05/2013