



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/11/2012 a 22/11/2012

Cliente: BARBOSA E BARROS CONST. E
Obra: OBRA NO ED PRAIA DO ROSA
Endereço: RUA FORTUNADO ABREU GAGNO, 181- LT 28/30

Contrato

AC5623

Certificado N°

027014

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10861

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	100+/-20	LAJE DO TERREO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
057737	2	LAJE DO TERREO	22/11/12	27/11/12	05	115	24,1
				20/12/12	28		43,1
057739	2	LAJE DO TERREO	22/11/12	27/11/12	05	110	21,1
				20/12/12	28		41,6
057740	2	LAJE DO TERREO	22/11/12	27/11/12	05	120	20,5
				20/12/12	28		41,1
057741	2	LAJE DO TERREO	22/11/12	27/11/12	05	130	21,4
				20/12/12	28		40,6
057747	2	LAJE TERREO	22/11/12	27/11/12	05	130	21,8
				20/12/12	28		40,6
057748	2	LAJE TERREO	22/11/12	27/11/12	05	135	20,1
				20/12/12	28		38,6
057749	2	LAJE TERREO	22/11/12	27/11/12	05	120	22,9
				20/12/12	28		36,2
057750	2	LAJE TERREO	22/11/12	27/11/12	05	120	20,5
				20/12/12	28		42,6
057751	2	LAJE TERREO	22/11/12	27/11/12	05	140	20,6
				20/12/12	28		36,1
057753	2	LAJE TERREO	22/11/12	27/11/12	05	120	22,1
				20/12/12	28		41,2
057754	2	LAJE TERREO	22/11/12	27/11/12	05	115	20,4
				20/12/12	28		43,9
057758	2	LAJE TERREO	22/11/12	27/11/12	05	120	23,2
				20/12/12	28		40,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/05/2013