



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/07/2013 a 18/07/2013

Cliente: BARBOSA BARROS CONST. E I  
Obra: LAJE NO ED. JURERE  
Endereço: RUA FORTUNADO ABREU GAGNO, 181- LT 28/30

**Contrato**

AC5895

**Certificado N°**

032838

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10861

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	100+/-20	TIPO 07	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
061478	2	TIPO 07	18/07/13	23/07/13	05	100	30,1
				15/08/13	28		41,7
061479	2	TIPO 07	18/07/13	23/07/13	05	110	23,6
				15/08/13	28		36,4
061481	2	TIPO 07	18/07/13	23/07/13	05	115	23,2
				15/08/13	28		36
061482	2	TIPO 07	18/07/13	23/07/13	05	100	28,6
				15/08/13	28		38,2
061483	2	TIPO 07	18/07/13	23/07/13	05	110	26,8
				15/08/13	28		35,7
061485	2	TIPO 07	18/07/13	23/07/13	05	110	24,7
				15/08/13	28		38

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/09/2013