



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/10/2013 a 17/10/2013

Cliente: BARBOSA BARROS CONSTR. E
Obra: OBRA NO ED. MAREZIA
Endereço: RUA FORTUNADO DE ABREU GAGNO, S/N - CE

Contrato

AC5925

Certificado N°

036056

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10653

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	-
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006277 6	2	PISO POLIDO	17/10/13	14/11/13	28	120	38,1
				14/11/13	28		38,8
00006277 7	2	PISO POLIDO	17/10/13	14/11/13	28	115	40,1
				14/11/13	28		37,1
00006278 2	2	PISO POLIDO	17/10/13	14/11/13	28	110	39,5
				14/11/13	28		35,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/01/2014