



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/01/2014 a 31/01/2014

Cliente: BARBOSA BARROS CONSTR. E  
Obra: OBRA NO ED. MAREZIA  
Endereço: RUA FORTUNADO DE ABREU GAGNO, S/N - CE

**Contrato**

AC5925

**Certificado N°**

038593

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10861

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	100+/-20	PAREDE / TAMPA CX D'AGUA	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006385 2	2	PAREDE / TAMPA CX D'AGUA	31/01/14	28/02/14	28	115	37,8
				28/02/14	28		42,1
00006385 6	2	PAREDE / TAMPA CX D'AGUA	31/01/14	28/02/14	28	120	40,8
				28/02/14	28		40,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

27/03/2014