



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/07/2013 a 10/07/2013

Cliente: CIABRASIL ENG. E SISTEMA
Obra: PISO
Endereço: AV. DANTE MICHELINE, Nº 5500

Contrato

AC5937

Certificado Nº

033202

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10533

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|----|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | PISO | Natural | Brita | PN | PL |
| | | | | Areia Medi | 0,1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 061410 | 2 | PISO | 10/07/13 | 07/08/13 | 28 | 120 | 30,8 |
| | | | | 07/08/13 | 28 | | 30,4 |
| 061411 | 2 | PISO | 10/07/13 | 07/08/13 | 28 | 125 | 30,9 |
| | | | | 07/08/13 | 28 | | 31 |
| 061412 | 2 | PISO | 10/07/13 | 07/08/13 | 28 | 120 | 30,3 |
| | | | | 07/08/13 | 28 | | 30,8 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/11/2013