# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 29/08/2013 a 29/08/2013**

Cliente: CIABRASIL ENG. E SISTEMA
Obra: PISO
Endereço: AV. DANTE MICHELINE, Nº 5500

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| AC5937 | 034551 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10266 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 130+/-20 | LAJE | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PN | PL |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062173 | 2 | LAJE | 29/08/13 | 26/09/13 | 28 | 140 | 42,4 |
| | | | | 26/09/13 | 28 | | 41,8 |

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

**Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

**CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777**
**RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES**
**CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br**

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 21/11/2013 |