



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/12/2020 a 15/12/2020

Cliente: CIABRASIL ENGENHARIA E SI
Obra: OBRA EP03
Endereço: RUA HOLDERCIM, GALPAO EXTERNO // AC E

Contrato

AC8198

Certificado N°

078957

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16858

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
45,0	CPIII-40 RS	100A160	PREMOLDADO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017807	2	PREMOLDADO	15/12/20	22/12/20 12/01/21	7 28	160	38,9 56,3
000017808	2	PREMOLDADO	15/12/20	22/12/20 12/01/21	7 28	150	35,9 55,5
000017811	2	PREMOLDADO	15/12/20	22/12/20 12/01/21	7 28	135	42,9 60,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/05/2022