



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/10/2018 a 25/10/2018

Cliente: CONNECT CONSTRUCOES E INC  
Obra: OBRA DE PAVI. 'CAMINHO DO CAMPO' ES 375 DUAS  
BARRAS  
Endereço: EXECUCAO DA OBRA DE PAV. 'CAMINHO DO CAM

**Contrato**

066192

**Certificado N°**

068082

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12908

Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
15,0	CPIII-40 RS	40+/-10	SARJETAS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007093	3	SARJETAS	24/10/18	31/10/18	7	50	7,7
				21/11/18	28		17,2
				21/11/18	28		16,6
000007107	3	SARGETAS	25/10/18	01/11/18	7	50	8,0
				22/11/18	28		20,7
				22/11/18	28		21,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/05/2019