



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/08/2013 a 29/08/2013

Cliente: CONSTRUTORA BAUERFELBT DE  
Obra: FUNDACAO  
Endereço: TRAV. DAVI ALVES DA ROCHA,S/N

**Contrato**

043299

**Certificado N°**

019987

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:8596

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160 +/- 30	VIGAMENTO	Natural	Brita	PN	PR
				Areia medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
028286	2	VIGAMENTO	29/08/13	26/09/13	28	170	33,8
				26/09/13	28		33,1
028287	2	VIGAMENTO	29/08/13	26/09/13	28	160	35,6
				26/09/13	28		31,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO, S/N - KM 114 - SAO MATEUS - S.PEDRO DA ALD - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º ~~Evaldo Jose Penedo~~  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

16/10/2013