



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/07/2014 a 23/07/2014

Cliente: CONSTRUTORA E INCORPORADO
Obra: RABAIOLI
Endereço: RUA DARIO LOURENCO, 752

Contrato

AC6265

Certificado N°

043044

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11510

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	130+/-20	PISO COMUM	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000065869	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	150	28,4 28,6
000065871	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	160	26,3 27,6
000065874	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	135	31,0 27,5
000065875	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	130	28,2 28,1
000065876	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	140	33,4 31,3
000065877	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	150	25,3 27,3
000065878	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	150	25,2 27,0
000065880	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	140	28,1 27,4
000065881	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	135	29,0 28,1
000065884	2	PISO COMUM	23/07/14	20/08/14 20/08/14	28 28	130	32,4 33,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/01/2018