



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/03/2015 a 11/03/2015

Cliente: CONSTRUTORA E INCORPORADO  
Obra: RABAIOLI  
Endereço: RUA DARIO LOURENCO, 752

**Contrato**

AC6265

**Certificado N°**

048390

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12680

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	100+/-20	VIGAMENTO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000057408	2	VIGAMENTO	11/03/15	08/04/15	28	130	25,9
				08/04/15	28		26,0
000057409	2	VIGAMENTO	11/03/15	08/04/15	28	110	29,3
				08/04/15	28		29,1
000057414	2	VIGAMENTO	11/03/15	08/04/15	28	120	25,2
				08/04/15	28		25,6
000057415	2	VIGAMENTO	11/03/15	08/04/15	28	130	26,1
				08/04/15	28		25,1
000057417	2	VIGAMENTO	11/03/15	08/04/15	28	110	25,6
				08/04/15	28		26,0
000057419	2	VIGAMENTO	11/03/15	08/04/15	28	125	26,1
				08/04/15	28		25,0
000057421	2	VIGAMENTO	11/03/15	08/04/15	28	130	26,3
				08/04/15	28		28,3
000057425	2	VIGAMENTO	11/03/15	08/04/15	28	125	28,9
				08/04/15	28		28,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/01/2018