



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/08/2015 a 19/08/2015

Cliente: CONSTRUTORA E INCORPORADO  
Obra: RABAIOLI  
Endereço: RUA DARIO LOURENCO, 752

**Contrato**

AC6265

**Certificado N°**

052102

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12723

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP III - 40 - RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Gros			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000059785	2	LAJE	19/08/15	16/09/15 16/09/15	28 28	150	33,5 31,1
000059786	2	LAJE	19/08/15	16/09/15 16/09/15	28 28	150	30,1 33,7
000059787	2	LAJE	19/08/15	16/09/15 16/09/15	28 28	140	31,9 32,5
000059788	2	LAJE	19/08/15	16/09/15 16/09/15	28 28	160	33,4 34,2
000059789	2	LAJE	19/08/15	16/09/15 16/09/15	28 28	160	29,6 30,7
000059790	2	LAJE	19/08/15	16/09/15 16/09/15	28 28	150	31,9 31,3
000059791	2	LAJE	19/08/15	16/09/15 16/09/15	28 28	140	30,8 31,1
000059792	2	LAJE	19/08/15	16/09/15 16/09/15	28 28	160	27,6 32,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/01/2018