



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/03/2018 a 27/03/2018

Cliente: CONSTRUTORA MARCHIORI LTD
Obra: EDIFÍCIO PALACE
Endereço: RUA LAURO FERREIRA PINTO

Contrato

069246

Certificado N°

065489

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004953	2	LAJE	27/03/18	03/04/18 03/04/18	7 7	130	33,7 32,8
000004954	2	LAJE	27/03/18	03/04/18 03/04/18	7 7	125	30,6 29,4
000004956	2	LAJE	27/03/18	03/04/18 03/04/18	7 7	140	30,6 30,5
000004957	2	LAJE	27/03/18	03/04/18 03/04/18	7 7	140	30,9 33,7
000004958	2	LAJE	27/03/18	03/04/18 03/04/18	7 7	130	32,3 35,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/04/2018