



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/05/2014 a 26/05/2014

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA  
Obra: CALCADA  
Endereço: AV. ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,1111

**Contrato**

048007

**Certificado N°**

026620

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10564

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160+/-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00003113 2	2	ESTRUTURAS	26/05/14	23/06/14	28	160	33,6
				23/06/14	28		33,4
00003113 3	2	ESTRUTURAS	26/05/14	23/06/14	28	170	31,3
				23/06/14	28		32,4
00003113 4	2	ESTRUTURAS	26/05/14	23/06/14	28	170	37,5
				23/06/14	28		37,5
00003113 5	2	ESTRUTURAS	26/05/14	23/06/14	28	180	37,8
				23/06/14	28		50,8
00003113 6	2	ESTRUTURAS	26/05/14	23/06/14	28	160	37,8
				23/06/14	28		37,3
00003113 7	2	ESTRUTURAS	26/05/14	23/06/14	28	160	38
				23/06/14	28		39,6
00003113 8	2	ESTRUTURAS	26/05/14	23/06/14	28	170	39,8
				23/06/14	28		40,3
00003114 2	2	ESTRUTURAS	26/05/14	23/06/14	28	160	38,1
				23/06/14	28		39,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO, S/N - KM 114 - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/10/2014