



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/02/2018 a 09/03/2018

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA
Obra: GODEM LAKE
Endereço: ESTRADA DA FIGUEIRA, 600

Contrato

055643

Certificado N°

047715

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	160+/-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PR	PN
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006102	2	ESTRUTURAS	17/02/18	17/03/18 17/03/18	28 28	150	40,4 42,0
000006103	2	ESTRUTURAS	17/02/18	17/03/18 17/03/18	28 28	170	44,1 42,5
000006104	2	ESTRUTURAS	17/02/18	17/03/18 17/03/18	28 28	160	42,0 40,6
000006176	2	ESTRUTURAS	01/03/18	29/03/18 29/03/18	28 28	160	39,5 36,4
000006177	2	ESTRUTURAS	01/03/18	29/03/18 29/03/18	28 28	170	43,5 40,8
000006193	2	LAJE	06/03/18	03/04/18 03/04/18	28 28	180	30,5 31,4
000006194	2	LAJE	06/03/18	03/04/18 03/04/18	28 28	180	50,3 48,3
000006204	2	ESTRUTURAS	09/03/18	06/04/18 06/04/18	28 28	150	45,4 44,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

29/10/2018