



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/07/2018 a 20/07/2018

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA
Obra: PRAIA DOS ANJOS RESIDENCE CLUB
Endereço: AV. LUIZ CORREA, 300

Contrato

073502

Certificado N°

048432

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10565

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006706	2	ESTRUTURAS	20/07/18	17/08/18	28	160	37,0
				17/08/18	28		37,0
000006707	2	ESTRUTURAS	20/07/18	17/08/18	28	180	38,5
				17/08/18	28		38,5
000006708	2	ESTRUTURAS	20/07/18	17/08/18	28	155	44,5
				17/08/18	28		44,5
000006709	2	ESTRUTURAS	20/07/18	17/08/18	28	150	42,8
				17/08/18	28		42,8
000006710	2	ESTRUTURAS	20/07/18	17/08/18	28	170	35,6
				17/08/18	28		35,6
000006711	2	ESTRUTURAS	20/07/18	17/08/18	28	155	41,9
				17/08/18	28		41,9
000006712	2	ESTRUTURAS	20/07/18	17/08/18	28	150	38,4
				17/08/18	28		38,4
000006713	2	ESTRUTURAS	20/07/18	17/08/18	28	170	36,1
				17/08/18	28		36,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

23/10/2018