



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/05/2019 a 14/05/2019

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA
Obra: PRAIA DOS ANJOS RESIDENCE CLUB
Endereço: AV. LUIZ CORREA, 300

Contrato

076205

Certificado N°

050662

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10565

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	LAJE	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008774	2	LAJE	14/05/19	11/06/19 11/06/19	28 28	180	41,6 39,3
000008775	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	34,9
000008776	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	34,9
000008778	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,0
000008779	2	LAJE	14/05/19	11/06/19 11/06/19	28 28	180	35,7 36,3
000008780	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,0
000008781	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,5
000008783	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,0
000008784	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,1
000008785	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	34,7
000008786	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,0
000008787	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,0
000008789	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	170	35,1
000008790	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,1
000008792	1	LAJE	14/05/19	11/06/19	28	180	35,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

21/06/2022