



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/07/2019 a 26/07/2019

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA
Obra: PRAIA DOS ANJOS RESIDENCE CLUB
Endereço: AV. LUIZ CORREA, 300

Contrato

076205

Certificado N°

051508

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10565

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009220	2	ESTRUTURAS	18/07/19	15/08/19	28	150	37,1
				15/08/19	28		35,8
000009275	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	36,0
				23/08/19	28		35,5
000009277	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	37,6
				23/08/19	28		37,1
000009278	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	35,9
				23/08/19	28		35,6
000009279	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	35,5
				23/08/19	28		36,5
000009280	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	36,0
				23/08/19	28		37,2
000009281	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	36,5
				23/08/19	28		35,9
000009282	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	37,5
				23/08/19	28		36,6
000009283	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	37,1
				23/08/19	28		35,4
000009284	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	36,2
				23/08/19	28		36,3
000009285	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	190	36,5
				23/08/19	28		35,5
000009286	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	35,5
				23/08/19	28		36,4
000009287	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	41,0
				23/08/19	28		38,4
000009288	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	37,8
				23/08/19	28		36,5
000009289	2	PISO	26/07/19	23/08/19	28	180	36,5
				23/08/19	28		36,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

17/06/2022