



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/03/2021 a 22/03/2021

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA
Obra: PRAIA DOS ANJOS RESIDENCE CLUB
Endereço: AV. LUIZ CORREA, 300

Contrato

087012

Certificado N°

059347

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11443

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40	160+-30	PISO	Natural	Brita 01	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014705	2	PISO	22/03/21	19/04/21 19/04/21	28 28	180	32,6 32,2
000014706	2	PISO	22/03/21	19/04/21 19/04/21	28 28	180	31,1 30,3
000014707	2	PISO	22/03/21	19/04/21 19/04/21	28 28	180	33,3 32,7
000014708	2	PISO	22/03/21	19/04/21 19/04/21	28 28	180	31,8 31,0
000014709	2	PISO	22/03/21	19/04/21 19/04/21	28 28	180	33,0 32,1
000014710	2	PISO	22/03/21	19/04/21 19/04/21	28 28	180	31,2 30,8
000014711	2	PISO	22/03/21	19/04/21 19/04/21	28 28	180	31,8 30,7
000014712	2	PISO	22/03/21	19/04/21 19/04/21	28 28	180	31,5 30,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

06/06/2022