



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/03/2021 a 30/03/2021

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA
Obra: PRAIA DOS ANJOS RESIDENCE CLUB
Endereço: AV. LUIZ CORREA, 300

Contrato

087012

Certificado N°

059541

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11443

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40	160+-30	PISO	Natural	Brita 01	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014804	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	180	32,5 32,2
000014805	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	180	32,2 31,7
000014806	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	180	32,5 32,1
000014807	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	170	31,5 31,0
000014808	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	170	32,5 32,1
000014810	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	170	32,7 31,1
000014811	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	180	31,9 31,1
000014812	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	170	31,8 30,7
000014813	1	PISO	30/03/21	27/04/21	28	180	30,4
000014815	2	LAJE	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	180	31,4 31,0
000014817	2	PISO	30/03/21	27/04/21 27/04/21	28 28	180	31,0 30,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

08/06/2022