



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/04/2022 a 14/04/2022

Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA  
Obra: PRAIA DOS ANJOS RESIDENCE CLUB- BLOCO 4  
Endereço: AV. LUIZ CORREA, 300

**Contrato**

092330

**Certificado N°**

063331

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10565

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	LAJE	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018369	2	LAJE	14/04/22	12/05/22	28	180	41,1
				12/05/22	28		36,1
000018371	2	LAJE	14/04/22	12/05/22	28	180	39,2
				12/05/22	28		36,7
000018373	2	LAJE	14/04/22	12/05/22	28	180	36,1
				12/05/22	28		35,8
000018377	2	LAJE	14/04/22	12/05/22	28	180	39,2
				12/05/22	28		41,2
000018378	2	LAJE	14/04/22	12/05/22	28	180	38,2
				12/05/22	28		39,4
000018379	2	LAJE	14/04/22	12/05/22	28	180	41,9
				12/05/22	28		43,9
000018382	2	LAJE	14/04/22	12/05/22	28	180	38,0
				12/05/22	28		40,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

**Data**

08/06/2022