# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 16/07/2012 a 16/07/2012**

Cliente: DE FATO CONSTRUCAO E INCO
Obra: OC. 1227 / 2011
Endereço: RUA QUERUBINS N. 36

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 025257 | 024360 |

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10015 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 120+/-20 | PILAR | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PN | PL |

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037858 | 2 | PILAR | 16/07/12 | 13/08/12 | 28 | 125 | 32,7 |
| | | | | 13/08/12 | 28 | | 33,2 |

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

**Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

**CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33364349**
**RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES**
**CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br**

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 16/05/2013 |