Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/07/2013 a 25/07/2013

Cliente: DUMAR INCORPORADORA E CON
Obra: EDIFICIO CORTE REAL
Endereço: AV. PRAIANA, S/N

Contrato	Certificado Nº
043354	033588

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:9849 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	70+/-10	CALCADA	Natural Areia Medi	Brita 1	PN	-

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
033900	2	CALCADA	25/07/13	22/08/13	28	80	23,5
				22/08/13	28		22,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data
26/11/2013