



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/06/2017 a 21/06/2017

Cliente: EDICON EDIFICACOES E CONS
Obra: RESIDENCIAL ANA CLARA
Endereço: AV. GOVERNADOR EURICO RESENDE, LOTE 22 Q

Contrato

AC7456

Certificado N°

062514

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14810

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III - 40 RS | 100+/-20 | FUNDACAO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000000278 | 1 | FUNDACAO | 21/06/17 | 26/06/17 | 05 | 125 | 22,3 |
| 000000284 | 1 | FUNDACAO | 21/06/17 | 26/06/17 | 05 | 120 | 24,3 |
| 000000290 | 1 | PISO | 21/06/17 | 26/06/17 | 05 | 100 | 23,0 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

08/08/2017