



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/04/2016 a 26/04/2016

Cliente: ENGMA CONSTRUCOES E SERV
Obra: DIVERSOS
Endereço: RUA 31 DE MARCO

Contrato

057552

Certificado N°

056513

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14174

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS - NASSAU	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	INIBI
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000062255	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	120	34,4 32,9
000062256	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	100	29,4 32,0
000062257	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	100	28,3 30,3
000062258	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	110	33,0 31,0
000062259	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	110	28,9 31,1
000062260	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	100	32,1 32,2
000062261	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	130	30,1 30,0
000062262	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	100	30,8 30,1
000062264	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	110	29,6 30,8
000062265	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	100	30,3 30,3
000062266	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	130	28,9 30,7
000062267	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	100	29,1 30,1
000062268	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	125	30,8 27,9
000062270	2	LAJE	26/04/16	24/05/16 24/05/16	28 28	100	31,8 31,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/11/2019