



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/10/2018 a 26/10/2018

Cliente: ENGMA CONSTRUCOES E SERV
Obra: DIVESOS
Endereço: ANTIGA FRINCASA

Contrato

075821

Certificado N°

068281

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15957

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003880	2	PISO	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	120	22,6 21,9
000003881	2	PISO	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	130	24,3 24,3
000003882	2	PISO	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	125	24,6 24,5
000003883	2	PISO	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	120	24,2 25,1
000003884	2	PISO	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	140	21,7 23,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/11/2019