



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/03/2019 a 14/03/2019

Cliente: ENGMA CONSTRUCOES E SERVI
Obra: DIVERSOS
Endereço: RUA FLORIANO VAREJAO 1

Contrato

076117

Certificado N°

070300

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15958

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0, 1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004529	2	LAJE	14/03/19	11/04/19 11/04/19	28 28	115	30,1 29,8
000004530	2	LAJE	14/03/19	11/04/19 11/04/19	28 28	120	29,0 29,5
000004531	2	LAJE	14/03/19	11/04/19 11/04/19	28 28	120	30,6 29,4
000004532	2	LAJE	14/03/19	11/04/19 11/04/19	28 28	120	30,7 27,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.: (027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/11/2019