



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/10/2016 a 31/10/2016

Cliente: EUCABRAZ PRODUTOS DE EUCA  
Obra: OBRA COMERCIAL  
Endereço: LOTE 06 DA QUADRA ZRGP-I - CENTRO INDUST

**Contrato**

064392

**Certificado N°**

059275

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14720

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00000000 7	2	PISO POLIDO	31/10/16	28/11/16	28	120	35,7
				28/11/16	28		34,7
00000000 8	2	PISO POLIDO	31/10/16	28/11/16	28	130	35,5
				28/11/16	28		34,2
00000000 9	2	PISO POLIDO	31/10/16	28/11/16	28	130	37,4
				28/11/16	28		37,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412  
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES  
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/12/2016