# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 18/05/2015 a 18/05/2015**

Cliente: FACOM - F. DE ALMEIDA CON
Obra: OBRA VALE
Endereço: AV DANTE MICHELINE

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| AC6750 | 049961 |

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11489 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 40,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | FUNDO DE CX DE DRENAGEM | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | - |

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000069284 | 2 | FUNDO DE CX DE DRENAGEM | 18/05/15 | 15/06/15 | 28 | 120 | 46,5 |
| | | | | 15/06/15 | 28 | | 44,6 |

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

**Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

**CONCRETVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777**
**RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES**
**CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br**

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 30/06/2015 |