



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/08/2024 a 15/08/2024

Cliente: FORTES ENGENHARIA LTDA
Obra: CONTRATO 266 PROJETO 64500 CALDEIRA DE FORÇA SUZAN

Contrato

099404

Certificado N°

101046

Endereço: CAMINHO BARRA DO RIACHO

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17805

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	100 A 120	PISO	Natural	Brita	PL	PA
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005419	2	PISO	15/08/24	12/09/24	28	150	46,8
				12/09/24	28		44,1
000005420	2	PISO	15/08/24	12/09/24	28	140	45,8
				12/09/24	28		49,2
000005421	2	PISO	15/08/24	12/09/24	28	100	43,2
				12/09/24	28		45,2
000005423	2	PISO	15/08/24	12/09/24	28	140	44,9
				12/09/24	28		44,9
000005424	2	PISO	15/08/24	12/09/24	28	120	50,7
				12/09/24	28		47,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle de qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/10/2024