



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/06/2016 a 10/06/2016

Cliente: GAFISA S/A
Obra: PREDIO
Endereço: RUA MARIO WHATELEY, 376

Contrato

062085

Certificado N°

006218

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08894

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	MIZU	220+/-30	LAJE	Natural	Brita 0	PL	PR
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015962 1	4	LAJE	08/06/16	15/06/16	7	230	22,2
				15/06/16	7		21
				06/07/16	28		39
				06/07/16	28		39,6
00015962 5	4	HELICE	08/06/16	15/06/16	7	210	22,3
				15/06/16	7		21,5
				06/07/16	28		39
				06/07/16	28		38,6
00015962 9	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	220	24
				16/06/16	7		25
				07/07/16	28		40,5
				07/07/16	28		42
00015963 0	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	190	26,8
				16/06/16	7		26,1
				07/07/16	28		36,7
				07/07/16	28		37,6
00015963 2	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	185	25,1
				16/06/16	7		26,4
				07/07/16	28		39,8
				07/07/16	28		40,1
00015963 7	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	200	25,4
				16/06/16	7		25,7
				07/07/16	28		41,6
				07/07/16	28		30,5
00015963 9	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	180	23,2
				16/06/16	7		23,6
				07/07/16	28		36
				07/07/16	28		35,3
00015964 0	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	190	29
				16/06/16	7		29,8
				07/07/16	28		40,1
				07/07/16	28		40,6
00015964 2	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	220	27,4
				16/06/16	7		26
				07/07/16	28		40,2
				07/07/16	28		42
00015964 3	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	190	28,8
				16/06/16	7		27,4
				07/07/16	28		42,4
				07/07/16	28		42,2
00015964 6	4	HELICE	09/06/16	16/06/16	7	250	29,9
				16/06/16	7		30,3
				07/07/16	28		40,1
				07/07/16	28		41,6
00015964 9	4	HELICE	10/06/16	17/06/16	7	210	29,7

				17/06/16	7		30,1
				08/07/16	28		42,3
				08/07/16	28		42,9
00015965 2	4	PISO	10/06/16	17/06/16	7	220	25,6
				17/06/16	7		26,6
				08/07/16	28		41,1
				08/07/16	28		41
00015965 4	4	HELICE	10/06/16	17/06/16	7	200	27,7
				17/06/16	7		28,3
				08/07/16	28		42,7
				08/07/16	28		44,5
00015966 4	4	HELICE	10/06/16	17/06/16	7	220	23,9
				17/06/16	7		23,2
				08/07/16	28		43
				08/07/16	28		42

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
 RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
 CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
06/09/2016