



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/06/2016 a 14/06/2016

Cliente: GAFISA S/A
Obra: PREDIO
Endereço: RUA MARIO WHATELEY, 376

Contrato
062085

Certificado N°
006219

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08894

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	MIZU	220+/-30	LAJE	Natural	Brita 0	PL	PR
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015967 0	4	LAJE	10/06/16	17/06/16	7	210	23,3
				17/06/16	7		25,1
				08/07/16	28		42,6
				08/07/16	28		42,9
00015970 0	4	HELICE	13/06/16	20/06/16	7	180	22,1
				20/06/16	7		23
				11/07/16	28		40,8
				11/07/16	28		41,2
00015970 2	4	HELICE	13/06/16	20/06/16	7	190	28,6
				20/06/16	7		28,7
				11/07/16	28		43,3
				11/07/16	28		42,1
00015970 8	4	HELICE	13/06/16	20/06/16	7	190	26,8
				20/06/16	7		27,8
				11/07/16	28		42,2
				11/07/16	28		41,1
00015971 6	4	HELICE	13/06/16	20/06/16	7	180	27,5
				20/06/16	7		27
				11/07/16	28		42
				11/07/16	28		42,3
00015972 3	4	HELICE	13/06/16	20/06/16	7	200	26,1
				20/06/16	7		27
				11/07/16	28		41,4
				11/07/16	28		43
00015972 8	4	HELICE	13/06/16	20/06/16	7	250	23,4
				20/06/16	7		24,7
				11/07/16	28		41,2
				11/07/16	28		41,3
00015973 6	4	HELICE	14/06/16	21/06/16	7	235	23,9
				21/06/16	7		24,8
				12/07/16	28		41,5
				12/07/16	28		41,1
00015974 0	4	HELICE	14/06/16	21/06/16	7	190	24,9
				21/06/16	7		25,1
				12/07/16	28		42,2
				12/07/16	28		42,7
00015974 2	4	LAJE	14/06/16	21/06/16	7	220	23,5
				21/06/16	7		23,7
				12/07/16	28		43,6
				12/07/16	28		42,7
00015974 4	4	HELICE	14/06/16	21/06/16	7	200	21,2
				21/06/16	7		20,4
				12/07/16	28		44,5
				12/07/16	28		44,2
00015974 8	4	HELICE	14/06/16	21/06/16	7	210	25,6

				21/06/16	7		26,6
				12/07/16	28		42,1
				12/07/16	28		41,2
00015975 2	4	HELICE,	14/06/16	21/06/16	7	190	25,7
				21/06/16	7		27
				12/07/16	28		42,6
				12/07/16	28		42,9
00015975 5	4	HELICE	14/06/16	21/06/16	7	220	24,2
				21/06/16	7		25,2
				12/07/16	28		41,1
				12/07/16	28		40,6
00015976 0	4	HELICE	14/06/16	21/06/16	7	230	24,7
				21/06/16	7		25,1
				12/07/16	28		40,9
				12/07/16	28		42,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
 RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
 CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng^o Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
06/09/2016