



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/07/2016 a 16/07/2016

Cliente: GAFISA S/A  
Obra: PREDIO  
Endereço: RUA MARIO WHATELEY, 376

**Contrato**

062085

**Certificado N°**

006423

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08683

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP V - ARI RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PR	
				Areia Fina	1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000065757	4	BLOCO	16/07/16	23/07/16	7	115	26,8
				23/07/16	7		25,8
				13/08/16	28		35
				13/08/16	28		35,4
000065760	4	BLOCO	16/07/16	23/07/16	7	100	24,9
				23/07/16	7		24,1
				13/08/16	28		36,3
				13/08/16	28		35,9
000065761	4	BLOCO	16/07/16	23/07/16	7	120	25,3
				23/07/16	7		25,2
				13/08/16	28		37,3
				13/08/16	28		38,3
000065763	4	BLOCO	16/07/16	23/07/16	7	110	23,5
				23/07/16	7		24,1
				13/08/16	28		36,3
				13/08/16	28		35,6
000065766	4	BLOCO	16/07/16	23/07/16	7	115	25,2
				23/07/16	7		24,8
				13/08/16	28		35,1
				13/08/16	28		35,4
000065769	4	BLOCO	16/07/16	23/07/16	7	120	23,6
				23/07/16	7		24,4
				13/08/16	28		37,9
				13/08/16	28		38,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

**Data**

06/09/2016