



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/07/2016 a 28/07/2016

Cliente: GAFISA S/A  
Obra: PREDIO  
Endereço: RUA MARIO WHATELEY, 376

**Contrato**

062085

**Certificado N°**

006478

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08683

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP V - ARI RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PR	
				Areia Fina	1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000846	4	LAJE	28/07/16	04/08/16	7	110	26,1
				04/08/16	7		25,6
				25/08/16	28		36
000000848	4	LAJE	28/07/16	25/08/16	28	120	36,1
				04/08/16	7		21,2
				11/08/16	14		27,8
000000850	4	LAJE	28/07/16	25/08/16	28	120	36
				25/08/16	28		36,2
				04/08/16	7		24,1
				04/08/16	7		24,6
				25/08/16	28		35,6
				25/08/16	28		35,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763  
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP  
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

**Data**

06/09/2016