# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 28/07/2016 a 28/07/2016**

Cliente: GAFISA S/A
Obra: PREDIO
Endereço: RUA MARIO WHATELEY, 376

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 062085 | 006479 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08840 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPII-E-40 RS | 100+/-20 | LAJE | Natural Areia Fina | Brita 1 | PR | INIBI |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000849 | 4 | LAJE | 28/07/16 | 04/08/16 | 7 | 105 | 24,6 |
| | | | | 04/08/16 | 7 | | 25,1 |
| | | | | 25/08/16 | 28 | | 36,3 |
| | | | | 25/08/16 | 28 | | 36,5 |

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

**Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

**CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763**
**RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP**
**CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br**

Engº Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA – SP 5060340760

| Data |
|---|
| 06/09/2016 |