



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/08/2012 a 31/08/2012

Cliente: IMPACTO ENGENHARIA LTDA
Obra: ED. IMPACTO EMPRESARIAL
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N.2770

Contrato

AC5663

Certificado N°

025545

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10533

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
055813	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	125	30,1
				28/09/12	28		33,4
055815	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	120	30,2
				28/09/12	28		33
055818	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	120	33
				28/09/12	28		31
055820	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	130	35,5
				28/09/12	28		33,4
055821	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	125	32,8
				28/09/12	28		31,5
055826	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	110	33,3
				28/09/12	28		33,9
055827	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	120	33
				28/09/12	28		35
055828	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	110	38,7
				28/09/12	28		37,8
055834	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	125	36,3
				28/09/12	28		37
055835	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	120	35,6
				28/09/12	28		35,7
055836	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	120	35,7
				28/09/12	28		35,8
055840	2	FUNDACAO	31/08/12	28/09/12	28	110	33,2
				28/09/12	28		34,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/03/2013