



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/06/2013 a 28/06/2013

Cliente: IMPACTO ENGENHARIA LTDA  
Obra: ED. IMPACTO EMPRESARIAL  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N.2770

**Contrato**

AC5663

**Certificado N°**

032348

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11034

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	140+/-20	TAMPA CX DAGUA	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
061271	2	TAMPA CX DAGUA	28/06/13	02/07/13	04	150	21,4
				26/07/13	28		32,1
061272	2	TAMPA CX DAGUA	28/06/13	02/07/13	04	140	21,2
				26/07/13	28		34,2
061273	2	TAMPA CX DAGUA	28/06/13	02/07/13	04	145	21,8
				26/07/13	28		34,2
061274	2	TAMPA CX DAGUA	28/06/13	02/07/13	04	140	20,1
				26/07/13	28		30,6
061275	2	TAMPA CX DAGUA	28/06/13	02/07/13	04	130	20
				26/07/13	28		31,9
061276	2	TAMPA CX DAGUA	28/06/13	02/07/13	04	130	20,4
				26/07/13	28		34,5
061280	2	TAMPA CX DAGUA	28/06/13	02/07/13	04	140	21,2
				26/07/13	28		32

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

02/08/2013